

## CTX – 239 „FIX A LEAK“ NÁVOD NA POUŽITÍ

Chemikálie určená pro zamezení úniků vody z bazénů, vířivých bazénů, nádrží, potrubí apod. Byla ověřena účinnost přípravku, ale nelze dát záruku výsledku jeho použití, neboť závisí na charakteru praskliny a úniku vody. Přípravek byl výrobcem, firmou **Marlig Industrie Inc.**, úspěšně odzkoušen v různých klimatických podmínkách.

### VLASTNOSTI:

<b>Složení:</b>	Silikát sodný (SiO <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O)
<b>Vzhled:</b>	viskózní tekutina
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Hustota</b> (při 20°C):	1,393 – 1,396 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH</b> (při 20°C):	11 – 11,5
specifická hmotnost:	3,22
relativní hustota:	41° baume / při 68° F

### Bezpečnostní opatření:

NENÍ TOXICKÝ, NENÍ HOŘLAVÝ.

R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

Zodpovědnost za použití přípravku je na uživateli

### 1. CHARAKTERISTIKY

- FIX A Leak je aplikovatelný na jakýkoli druh bazénů, vířivých bazénů, potrubí atd. nezávisle na materiálu, který byl použit při výstavbě: beton, barva, skelné vlákno, akrylát, fólie, atd.
- je stejně dobře funkční u materiálů, ze kterých bylo vyrobeno potrubí (např. PVC, ABS, Vulcathen, měď, ocel, atd.)
- FIX A LEAK nepoškozuje vnitřky bazénů ani whirlpoolů
- nepoškozuje filtrační systém, s kterým je v kontaktu
- zamezuje korozi
- neobsahuje kovy

### 2. DÁVKOVÁNÍ

**Dávka:** Přidat 1 – 2 litry FIX A LEAK na každých 100 m<sup>3</sup> vody.

Nikdy nepřekročit dávku 4 litrů na každých 100 m<sup>3</sup> vody v případě, že po dávkování FIX A LEAK se bude používat bazén bez výměny vody. V případě, že bude použita větší koncentrace chemikálie, doporučuje se výměna vody před použitím bazénu.

Toto dávkování je orientační a může být modifikováno dle situace a druhu úniku.

Efektivnost výrobku je závislá na rozsahu praskliny.

### 3. ZPŮSOB POUŽITÍ

- naplnit kompletně bazén či whirlpool vodou
- označit hladinu vody v bazénu
- u bazénu s pískovým nebo křemelinovým filtrem, přepnout ovládací ventil filtračního systému do pozice „recirkulace“ (nesmí procházet filtrem)

U bazénů s jiným druhem filtru se doporučuje vyndat filtrační prvky nebo provést by-pass filtru před použitím FIX A LEAK.

- VŽDY protřepat láhev před použitím FIX A LEAK
- Uvést do provozu filtrační systém a pomalu dávkovat doporučenou dávku FIX A LEAK skimmery. V případě přelivového bazénu dávkovat přímo do bazénu vedle recirkulační trysky, aby se přípravek rovnoměrně rozředil.
- Otevřít zcela ventil sání dnovou výpustí a přivřít sání přelivem.
- Udržovat filtrační systém v chodu – pozice recirkulace – do té doby, než se prasklina/y zacelí a nepropouští vodu. Předpokládaná doba minimálně 24 – 48 hod.
- Ověřit v průběhu 2 nebo 3 dnů, že se nesnižuje hladina vody v bazénu, čímž se prověří zacelení prasklin.
- Jakmile jsou praskliny odstraněny, přepněte ovládací ventil filtračního zařízení do polohy „filtrace“.
- Postup lze opakovat v případě, že se praskliny nepodařilo zcela odstranit.