



AQUA-MAX

LEPENÍ – UPEVNĚVÁNÍ - TĚSNĚNÍ

RYCHLE TVRDNOUČÍ, LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ TMEL BEZ OBSAHU ROSPOUŠTĚDEL S VELMI VYSOKOU ELASTICITOU NA BÁZI SMP-POLYMERU.

Použití: Lepení, upevnění, těsnění celé řady stavebních materiálů na téměř všech druzích povrchů v interiéru i exteriéru. Též vhodný pro stavbu bazénu.

Zpracování: Okolní teplota, teplota lepidla ani lepeného materiálu nesmí být nižší než +5°C. Povrchy musí být pevné, čisté a zbavené prachu a mastnoty.

Lepení: Naneste lepidlo rovnoměrně v závislosti na hmotnosti materiálu, ve vertikálních liniích, nebo v bodech v rozstupech 10 až 40 cm. Vždy naneste lepidlo do rohů a kolem okrajů. Přiložte materiál, umístěte na správné místo a pevně přitiskněte. V případě těžkých materiálů může být nezbytné použití fixace (podpěry). Konečné pevnosti je dosaženo po 48 hodinách.

Těsnění: Naneste tmel do spoje, do deseti minut uhladte. Svislé spáry vyhlazujte ve směru zdola na horu.

Vlastnosti:

- Trvale elastický
- Vynikající plnicí schopnost
- Vynikající přilnavost
- Nesmršťuje se
- Bez rozpouštědel
- Bez znečištěných okrajů
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Teplotní odolnost od -40°C do +100°C
- Přetíratelný
- Tvzení probíhá přibližně rychlostí 2mm / 24 hodin

Skladovatelnost:

Nejméně 18 měsíců.

Datum minimální trvanlivosti (MM/RR): Viz údaj na obalu

Po otevření je skladovatelnost omezena.

Skladujte v uzavřeném obalu na suchém místě při teplotě od +5°C do +25°C.

Obsahuje: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylendiamin

Může vyvolat alergickou reakci.

Nehodí se pro PE, PP, PTFE, PA(Nylon), bitumen a akrylátové sklo.

Výrobce:

Bison international – P.O. BOX 160

NL – 4460 AD GOES HOLLAND

Tel. +31 113-235700